ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Cappucci
006-k2

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	% Price Change 1	% Price Change 2	Package	A	B	C	D	E	F	gr
006 2052 076 01	**MP 06- 2- 5 CAPP.MARRONE**	**78,00**	+ 60%	-	500	12.8	14.2	8				

Colore	nr del colore
marrone	076 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore marrone
Ugualianza marrone. Uguaglia approssimativamente il colore RAL 8019
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Nylon - 6 PA - 6	01 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Materiale forte, duro e resistente all'usura. Adatto per realizzare particolari per assemblaggi e per componenti tecnici. Grazie alle sue caratteristiche autolubrificanti è ideale per cuscinetti. A temperatura ambiente assorbe circa il 3% di umidità e le sue caratteristiche diventano allora ottimali. Un periodo di alcuni giorni di acclimatazione è quindi sempre necessario dopo lo stampaggio ad iniezione. La sua massima temperatura operativa raggiunge i 120° circa. Il nylon è autoestinguente.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,14
Tensione di snervamento MN/m^2	55
Allungamento alla rottura %	250
Modulo trazione MN/m^2	950
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	35
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	82
Temperatura max di impiego max °C	120
Resistività volumetrica cm	10^15
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,2
Rigidità dielettrica MV/m	35
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,3

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	B
Acidi deboli	B
Acidi forti	C

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

Technical informations are indicative and can be updated.
Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74