


ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %	Confezione	A	B	C	DEF gr
200 7638 084 02	MP 200 - 7638 BLU	492,00	1 + 60%	2 -	100	7,6	380	110

Colore	nr del colore
Blu	084 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	Blu
Uguaglianza	
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale
Nylon - 66 PA - 66	02 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione generale: Come sopra tranne che : A temperatura ambiente assorbe circa il 2% di umidità (un po' meno rispetto al PA 6) e le sue caratteristiche diventano allora ottimali.	
Caratteristiche fisiche	
Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm ³	1,14
Tensione di snervamento MN/m ²	60
Allungamento alla rottura %	140
Modulo trazione MN/m ²	1500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	17
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	100
Temperatura max di impiego max °C	120
Resistività volumetrica cm	10 ¹⁵
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,15
Rigidità dielettrica MV/m	30
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,3
Tutti i dati sono indicativi.	
Resistenza ad agenti chimici	
Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerali	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	B
Acidi deboli	B
Acidi forti	C
A = positiva B = mediocre C = negativa	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350