

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
167 0070 699 02	MP 167-70 NERO	238,00	+ 60%	100	6,0	18	13	D1	2,5	10	

Colore	nr del colore
nero	699 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	nero
Uguaglianza	nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale		
Nylon - 66 PA - 66	02 (XXX XXXX XXX XX)		
Descrizione generale: Come sopra tranne che : A temperatura ambiente assorbe circa il 2% di umidità (un po' meno rispetto al PA 6) e le sue caratteristiche diventano allora ottimali.			
Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici	
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione
Densità gr/cm ³	1,14	Benzina	A
Tensione di snervamento MN/m ²	60	Benzene	A
Allungamento alla rottura %	140	Oli minerali	A
Modulo trazione MN/m ²	1500	Oli vegetali	A
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	17	Alcali deboli	A
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	100	Alcali forti	B
Temperatura max di impiego max °C	120	Acidi deboli	B
Resistività volumetrica cm	10^15	Acidi forti	C
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,15	A = positiva B = mediocre C = negativa	
Rigidità dielettrica MV/m	30		
Inflammabilità UL94 > 1,6 mm	V2		
Coefficiente di attrito (a secco)	0,3		
Tutti i dati sono indicativi.			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350