ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Rivetti a pressione
167

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
167 1090 000 02	**MP 167-1090**	**516,00**	+ 60%	-	100	10,0	20,8	25,4	D2	2,9	14,4	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore trasparente - naturale
Ugualianza Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Nylon - 66 PA - 66	02 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:
Come sopra tranne che : A temperatura ambiente assorbe circa il 2% di umidità (un po' meno rispetto al PA 6) e le sue caratteristiche diventano allora ottimali.

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,14
Tensione di snervamento MN/m^2	60
Allungamento alla rottura %	140
Modulo trazione MN/m^2	1500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	17
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	100
Temperatura max di impiego max °C	120
Resistività volumetrica cm	10^15
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,15
Rigidità dielettrica MV/m	30
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,3

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	A
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	B
Acidi deboli	B
Acidi forti	C

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it