martedì 21 maggio 2024

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Rondelle trasparenti
173



Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	A	B	C	D	EF gr
173 0004 000 22	**MP 173-0004**	**102,00**	+ 60%	-	100	M4	4,5	10,0	0,8	

Colore	nr del colore
trasparente - naturale	000 (XXX XXXX **XXX** XX)

Descrizione colore trasparente - naturale
Ugualianza Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale	nr del materiale
Policarbonato PC	22 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale:

Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm^3	1,15
Tensione di snervamento MN/m^2	55
Allungamento alla rottura %	71
Modulo trazione MN/m^2	2500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m^2	20
Durezza alla pressione sfera MN/m^2	80
Temperatura max di impiego max °C	100
Resistività volumetrica cm	10^16
Fattore di dissipazione 10^3 Hz	0,007
Rigidità dielettrica MV/m	28
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5

Tutti i dati sono indicativi.

Resistenza ad agenti chimici

Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	C
Oli minerari	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	B
Alcali forti	C
Acidi deboli	A
Acidi forti	A

A = positiva
B = mediocre
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350