


ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
171 3313 113 22	MP 171-3313 BIANCO	303,00	+ 60%	100	3,3	3,2	12,7	6,4	1,4	2,1	

Colore	nr del colore
nero	699 (XXX XXXX XXX XX)
Descrizione colore	nero
Uguaglianza	nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale		nr del materiale	
Policarbonato PC		22 (XXX XXXX XXX XX)	
Descrizione generale:			
Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici	
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione
Densità gr/cm ³	1,15	Benzina	A
Tensione di snervamento MN/m ²	55	Benzene	C
Allungamento alla rottura %	71	Oli minerali	A
Modulo trazione MN/m ²	2500	Oli vegetali	A
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	20	Alcali deboli	B
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	80	Alcali forti	C
Temperatura max di impiego max °C	100	Acidi deboli	A
Resistività volumetrica cm	10^16	Acidi forti	A
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,007	A = positiva	
Rigidità dielettrica MV/m	28	B = mediocre	
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2	C = negativa	
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5		
Tutti i dati sono indicativi.			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350