


**ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO**

**Rivetti Chiodati  
171**

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %	Confezione	A	B	C	D	E	F	gr
171 5713 382 22	MP171-5713 BEIGE	624,00	+ 60%	100	5,7	5,6	12,7	12	2,2	3,4	

Colore	nr del colore
	382 (XXX XXXX XXX XX)
<b>Descrizione colore</b>	
<b>Uguaglianza</b>	
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiale	nr del materiale
Policarbonato PC	22 (XXX XXXX XXX XX)
<b>Descrizione generale:</b>	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm <sup>3</sup>	1,15
Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>	55
Allungamento alla rottura %	71
Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>	2500
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>	20
Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>	80
Temperatura max di impiego max °C	100
Resistività volumetrica cm	10 <sup>16</sup>
Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz	0,007
Rigidità dielettrica MV/m	28
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	V2
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5
<b>Tutti i dati sono indicativi.</b>	
<b>Resistenza ad agenti chimici</b>	
Resistenza a	Valutazione
Benzina	A
Benzene	C
Oli minerali	A
Oli vegetali	A
Alcali deboli	B
Alcali forti	C
Acidi deboli	A
Acidi forti	A
<b>A = positiva</b> <b>B = mediocre</b> <b>C = negativa</b>	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350