## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Boccole di strisciamento
**008**

| Codice | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione | A | B | C | D | E | F gr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **008 0300 000 02** | **MP 08- 3** | **194,00** | + 60% | - | 100 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2,2 | |

| Colore | nr del colore |
|---|---|
| **trasparente - naturale** | 000 (XXX XXXX **XXX** XX) |

**Descrizione colore** trasparente - naturale
**Ugualianza** Il naturale uguaglia il colore bianco latteo; il trasparente puó variare a seconda del materiale
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

| **Materiale** | nr del materiale |
|---|---|
| Nylon - 66 PA - 66 | 02 (XXX XXXX XXX **XX**) |

**Descrizione generale:**
Come sopra tranne che : A temperatura ambiente assorbe circa il 2% di umidità ( un po' meno rispetto al PA 6) e le sue caratteristiche diventano allora ottimali.

**Caratteristiche fisiche**

| Caratteristica | Valore DIN |
|---|---|
| Densità gr/cm$^3$ | 1,14 |
| Tensione di snervamento MN/m$^2$ | 60 |
| Allungamento alla rottura % | 140 |
| Modulo trazione MN/m$^2$ | 1500 |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m$^2$ | 17 |
| Durezza alla pressione sfera MN/m$^2$ | 100 |
| Temperatura max di impiego max °C | 120 |
| Resistività volumetrica cm | 10^15 |
| Fattore di dissipazione 10$^3$ Hz | 0,15 |
| Rigidità dielettrica MV/m | 30 |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm | V2 |
| Coefficiente di attrito (a secco) | 0,3 |

**Tutti i dati sono indicativi.**

**Resistenza ad agenti chimici**

| Resistenza a | Valutazione |
|---|---|
| Benzina | A |
| Benzene | A |
| Oli minerari | A |
| Oli vegetali | A |
| Alcali deboli | A |
| Alcali forti | B |
| Acidi deboli | B |
| Acidi forti | C |

**A** = positiva
**B** = mediocre
**C** = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350